


Rosca Unificada Grossa Rosca Unificada Gruesa

280/2

ASME B1.1



HSSE	35°	2B		2,5~3		DIN 2182
------	-----	----	--	-------	--	----------

● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

EDP	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales		Estoque Stock
01964020	Nº 2	56	2,184	50	9	2,8	2,1	2	1,8	C
01964030	Nº 3	48	2,515	50	9	2,8	2,1	2	2,1	C
01964040	Nº 4	40	2,845	56	7	3,5	2,7	2	2,3	●
01964050	Nº 5	40	3,175	56	7	3,5	2,7	3	2,6	●
01964060	Nº 6	32	3,505	56	8	4	3	3	2,8	●
01964070	Nº 8	32	4,166	63	8	4,5	3,4	3	3,4	●

- Velocidade de Corte (Vc) consultar página 232.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 244.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- ● - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

EDP	D" (pol./in)	N/1"	D	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales		Estoque Stock
01964080	Nº 10	24	4,826	70	11	5,5	4,3	3	3,9	●
01964090	Nº 12	24	5,486	80	11	6	4,9	3	4,5	C
01964100	1/4	20	6,350	80	13	7	5,5	3	5,1	●
01964110	5/16	18	7,938	90	15	8	6,2	3	6,6	●
01964120	3/8	16	9,525	100	16	9	7	3	8	●

- Velocidade de Corte (Vc) consultar página 232.
- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 244.
- Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- ● - Itens en stock.
- C - Itens con stock bajo consulta.

P						H			M	K			N							S		-	
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
8~13	7~12	-	7~12	-	-	-	-	-	-	-	7~12	-	-	-	-	-	10~15	7~12	7~12	-	-	-	10~15